

# PEINT'ART



**Magasin et siège :** 12, rue de la Sablière  
67590 SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER  
**Magasin en Moselle :** 6 rue des Drapiers, Actipôle  
57070 METZ  
**Fabrication de peintures :** 5 rue de l'Artisanat  
67500 HAGUENAU

03 88 05 98 67

Bas-Rhin : [contact@art-color.fr](mailto:contact@art-color.fr)  
Moselle : [metz@art-color.fr](mailto:metz@art-color.fr)

[www.art-color.fr](http://www.art-color.fr)

## Intérieur satiné

Peinture satinée intérieure universelle à phase aqueuse.




DÉFINITION	PROPRIÉTÉ	CLASSIFICATION	COMPOSITION
Peinture intérieure suivant définition de la norme AFNOR NFT 36-005, famille I classe 7a2. Produit à phase aqueuse, finition faiblement brillant, blanc.	Fort pouvoir masquant, grande blancheur. Peinture lessivable à l'eau et au détergent, insensibles au jaunissement, sans odeur.	Classement A+ suivant Directive 2004/42/CE et arrêté du 19/04/11 relatif à l'étiquetage des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils.	Charges et pigments d'origine naturelles (dioxyde de titane, carbonates de calcium, dolomies). Liant vinyle acétate éthylène, sans odeur ni COV. Additifs non classés comme COV (point d'ébullition supérieure à 286°C).

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DILUANT	Eau
TAUX DE COV*	Inférieur à 5g/l.
MASSE VOLUMIQUE	1430 kg/m <sup>3</sup> + / - 3%
EXTRAIT SEC VOLUMIQUE	40 % + / - 3%
EXTRAIT SEC PONDÉRAL	59 % + / - 3%
POINT D'ÉCLAIR	Non application
TEMPS DE SÉCHAGE	Hors poussière 2 heures; sec : 3 heures; recouvrable 6 heures
BRILLANT SPÉCULAIRE À 60°	15 à 20% suivant DTU
RENDEMENT	9 à 11 m <sup>2</sup> /L. Cette valeur est indicative, la quantité de produit à utiliser pouvant varier suivant les conditions d'application et l'état du support.

### CONDITIONS D'UTILISATION

DESTINATION	Murs/plafonds intérieurs, neufs ou rénovés, finition standard (classe B suivant DTU 59.1). Éventuellement applicable sur boiserie en finition élémentaire (classe C suivant DTU 59.1).
MÉTHODES D'APPLICATION	Se conformer aux règles de l'art en vigueur, notamment aux prescriptions du DTU 59.1. En particulier, éviter l'application à des températures inférieures à 5°C et à une humidité relative supérieure à 65%. Bien remuer avant usage.
GAMME INDICATIVE DE PRÉPARATION DES SUPPORTS	Grattage des parties décollées, ponçage, époussetage, enduisage des parties endommagées, lessivage, séchage à l'air libre. En cas de moisissures, employer un anti-mousse ou un fongicide.
GAMME INDICATIVE D'APPLICATION	Si les fonds sont pulvérulents ou farineux, utiliser en sous-couche PRIM'ART puis PEINT'ART INTÉRIEUR SATINÉ. PEINT'ART INTÉRIEUR SATINÉ peut également être appliqué en deux couches directement après PRIM'ART. Sur placoplâtre, appliquer PEINT'ART INTÉRIEUR SATINÉ en deux couches, ou employer PEINT'ART en sous-couche, puis PEINT'ART INTÉRIEUR SATINÉ en une ou deux couches suivant le masquant recherché.
MATÉRIEL	
NETTOYAGE DU MATÉRIEL	Eau claire. Éviter de laisser sécher le matériel avant nettoyage
DILUTION	À l'eau. Dilution à 10% en première couche, sans dilution en deuxième couche. Au pistolet, 5 à 8%

### CONDITIONNEMENT | CONSERVATION | SÉCURITÉ | TRAITEMENT DES DÉCHETS

CONDITIONNEMENT	En pots de 3L, 12,5L
STOCKAGE	À l'abri du gel, dans un endroit propre, sec et tempéré. Éviter le stockage en plein soleil ou à des températures supérieures à 40°C
CONSERVATION	2 ans dans l'emballage d'origine, non ouvert et correctement stocké ; 1 mois dans l'emballage déjà ouvert.
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ	Se référer à la Fiche de Données de Sécurité du produit.
TRAITEMENTS DES DÉCHETS	Les pots vides ou non, ainsi que le matériel et autres éléments souillés sont à ramener dans un centre de collecte agréé.

\*Composés Organiques Volatiles

Note : la présente fiche technique est destinée à l'information du client concernant les propriétés et les méthodes d'application de nos peintures. Les renseignements et caractéristiques y figurant sont basés sur notre expérience et les essais que nous avons menés. Les conditions d'application étant variées, il appartient d'employer le produits dans le respect des règles indiquées. Nous ne pouvons pas être tenus responsables d'une utilisation erronée du produit et déclinons toute responsabilité dans cette éventualité. Se baser exclusivement sur la dernière version de cette fiche technique. Nous consulter en cas de doute.