

Sous-couche



DÉFINITION	PROPRIÉTÉS	CLASSIFICATION	COMPOSITION
Sous-couche suivant définition norme AFNOR NFT 36-005, famille I classe 7a2. Produit phase aqueuse, finition blanc mat.	Facilité d'application, bonne accroche sur fonds neufs ou anciens. Peinture faiblement lavable à l'eau, sans odeur.	Classement A+ suivant Directive 2004/42/CE et arrêté du 19/04/11 relatif à l'étiquetage des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils.	Charges et pigments d'origine naturelle (dioxyde de titane, carbonates de calcium, dolomies). Liant vinyl acétate éthylène, sans odeur ni COV. Additifs non classés comme COV (point d'ébullition supérieur à 286 °C).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DILUANT	Eau
TAUX DE COV *	Maximum 5 g/l.
MASSE VOLUMIQUE	1530 kg/m ³ +/- 3 %
EXTRAIT SEC VOLUMIQUE	35 % +/- 3 %
EXTRAIT SEC PONDERAL	58 % +/- 3 %
POINT D'ÉCLAIR	Non applicable
TEMPS DE SÉCHAGE	Hors poussière 1 heure; sec: 2 heures; recouvrable 6 heures.
BRILLANT SPÉCULAIRE À 85°	Inférieur à 5 % suivant DTU
RENDEMENT	6 à 8 m ² /L. Cette valeur est indicative, la quantité de produit à utiliser pouvant varier suivant les conditions d'application et l'état du support.

CONDITIONS D'UTILISATION

DESTINATION	Sous-couche pour murs/plafonds intérieurs, neufs ou rénovés, finition élémentaire (classe C suivant DTU 59.1). Éviter l'emploi dans des pièces fortement humides (salles de bains).
MÉTHODES D'APPLICATION	Se conformer aux règles de l'art en vigueur, notamment aux prescriptions du DTU 59.1. En particulier, éviter l'application à des températures inférieures à 5 °C et à une humidité relative supérieure à 65 %. Bien remuer avant usage.
GAMME INDICATIVE DE PRÉPARATION DES SUPPORTS	Grattage des parties décollées, ponçage, époussetage, enduisage des parties endommagées, lessivage, séchage à l'air libre. En cas de moisissures, employer auparavant un fongicide.
GAMME INDICATIVE D'APPLICATION	PRIM'ART est à employer comme sous-couche sur des fonds non pulvérulents neufs ou anciens (béton, placoplâtre).

MATÉRIEL



NETTOYAGE DU MATÉRIEL	Eau claire. Éviter de laisser sécher le matériel avant nettoyage.
DILUTION	Dilution à 10 % en première couche, sans dilution en deuxième couche. Au pistolet, 5 à 8 %.

CONDITIONNEMENT • CONSERVATION • SÉCURITÉ • TRAITEMENT DES DÉCHETS

CONDITIONNEMENT	En pots de 12,5L
STOCKAGE	À l'abri du gel, dans un endroit propre, sec et tempéré. Éviter le stockage en plein soleil ou à des températures supérieures à 40 °C .
CONSERVATION	2 ans dans l'emballage d'origine, non ouvert et correctement stocké; 1 mois dans emballage déjà ouvert.
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ	Se référer à la Fiche de Données de Sécurité du produit.
TRAITEMENT DES DÉCHETS	Les pots vides ou non, ainsi que le matériel et autres éléments souillés sont à ramener dans un centre de collecte agréé.

* Composés Organiques Volatils

Note: la présente fiche technique est destinée à l'information du client concernant les propriétés et les méthodes d'application de nos peintures. Les renseignements et caractéristiques y figurant sont basés sur notre expérience et les essais que nous avons menés. Les conditions d'application étant variées, il appartient à l'utilisateur d'employer le produit dans les règles de l'art. Nous ne pouvons pas être tenus responsables d'une utilisation erronée du produit et déclinons toute responsabilité dans cette éventualité. Se baser exclusivement sur la dernière version de cette fiche technique. Nous consulter en cas de doute.